

# BOLETIM TÉCNICO

## Produto: MASSA ACRÍLICA

### Descrição:

Massa Acrílica DACAR é indicada para nivelar, corrigir pequenas imperfeições e uniformizar ambientes internos e externos de alvenaria, reboco, gesso, concreto e paredes pintadas com látex em geral. Possui elevada consistência, excelente resistência à alcalinidade e aos rigores do sol e da chuva, alto poder de enchimento, além de excelente aderência.

### Composição Química:

Resina à base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos, cargas minerais inertes, aditivos e água.

### Tonalidade de Cores.

Branca.

### Características Técnicas.

Rendimento: 40 a 80 m<sup>2</sup>/Lata/demão. Variando de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato.

Peso específico: 1,630 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos por peso: 69%

Sólidos por volume: 46%

### Prazo de armazenagem/garantia:

Válido por 12 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.

### Métodos de aplicação e diluição:

Desempenadeira (Não necessita de diluição.)

### Secagem:

Ao toque: 1 hora

Total: 5 horas

### Preparação de superfície:

Raspe para remover partes soltas. Lixe para a eliminar o brilho, impurezas e para uniformizar a superfície.

Superfície com graxa ou gordura: Limpe com sabão ou detergente neutro.

Superfície com mofo: Limpe com uma solução de 1/1 de água sanitária com água potável.

**Observações:** Nestes dois casos anteriores enxaguar e aguardar a secagem da superfície.

Reboco novo: Aguardar a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.

Reboco fraco: Aguardar a secagem e cura. Aplicar uma demão de Fundo Preparador de paredes diluído na proporção 2:1 com aguarás Dacar.

### Advertência no uso e manuseio:

Manter a embalagem fora de alcance de crianças e animais.

Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.

Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados. Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização.

### Desempenho do produto:

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Este produto está classificado conforme norma NBR 15348 e 11702 de abril de 1992 da ABNT Tipo 4.5.1

## Dacar Química do Brasil S/A

Rua Tavares Lyra, 2200.

São José dos Pinhais PR - CEP: 83065-180

Fone: 55 41 3382-3332 / Fax: 55 41 3382-3466

CGC(MF) 78.949.013/0001-07 Insc. Est. 105.065.12-46

www.dacar.ind.br dacar@dacar.ind.br