

BOLETIM TÉCNICO

Produto: ACRÍLICO PROFISSIONAL - LINHA ECONÔMICA

Descrição:

Tinta indicada para uso interior e exterior de reboco, massa corrida, massa acrílica, texturas, gesso, concreto e cimento amianto. Possui excelente qualidade permitindo uma boa cobertura, aderência e bom acabamento.

Composição Química:

Emulsão Acrílica Modificada, Pigmentos, Ativos e Inertes, Cargas Minerais, Coalescentes e Água.

Tonalidade de Cor.

Conforme o catálogo.

Aspecto do filme:

Fosco.

Características Técnicas:

Rendimento: 140 a 270 m²/Lata/demão. Variando de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato.

Peso específico: 1,450 g/cm³

Sólidos por peso: 61%

Sólidos por volume: 57%

Viscosidade: 95/105 KU

Prazo de armazenagem/garantia:

Válido por 24 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.

Métodos de aplicação e diluição:

Pincel ou rolo: 10 a 20% (entre demãos com água potável).

Secagem:

Ao toque: 1 hora.

Intervalos entre as demãos: 4 horas.

Total: 12 horas.

Preparação de superfície:

- Raspe para remover partes soltas, lixe para eliminar o brilho, as impurezas e para uniformizar a superfície.
- Superfície com graxa ou gordura: limpe com sabão ou detergente neutro.
- Superfície com mofo: limpe com uma solução de 1/1 de água sanitária com água potável.

Observação: Nos dois casos anteriores enxaguar e aguardar a secagem da superfície.

- Reboco novo: aguardar a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.
- Reboco fraco: aguardar a secagem e cura.

Aplicar uma demão de Fundo Preparador de paredes diluído na proporção 2:1 com Aguarrás Dacar.

- Gesso e fibrocimento: aplicar Fundo Preparador de Paredes diluído na proporção 1:1 com Aguarrás Dacar
- Imperfeições na superfície: corrigir com Massa Corrida Dacar (paredes internas) e Massa Acrílica Dacar (paredes externas e internas) ou em casos de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco aguardando a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.

Desempenho do produto:

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais. Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 de abril de 1992 da ABNT Tipo 4.2.5.

Dacar Química do Brasil S/A

Rua Tavares Lyra, 2200.

São José dos Pinhais PR - CEP: 83065-180

Fone: 55 41 3382-3332 / Fax: 55 41 3382-3466

CGC(MF) 78.949.013/0001-07 Insc. Est. 105.065.12-46

www.dacar.ind.br dacar@dacar.ind.br