

BOLETIM TÉCNICO

Produto: SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO

Descrição:

O Selador Acrílico DACAR é indicado para uniformizar a absorção em superfícies de alvenaria nova e proporcionar um excelente poder de enchimento e cobertura, em exteriores e interiores. Possui rápida secagem, baixo odor e ótima aderência às mais diversas superfícies. Oferece excelente rendimento, além de fácil aplicação com o mínimo respingo.

Composição Química:

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, cargas minerais, glicóis, aditivos e água.

Tonalidade de Cor:

Branca.

Aspecto do filme:

Fosco.

Características Técnicas:

Rendimento: 100 a 125 m² /Lata/demão. Variando de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato.

Peso específico: 1,460g/cm³

Sólidos por peso: 68%

Sólidos por volume: 49%

Viscosidade: 95-100 KU

Prazo de armazenagem/garantia:

Válido por 36 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.

Métodos de aplicação e diluição:

Pincel ou trincha: Diluir com 20% (para 1ª demão) e 10% para as demais, com água limpa.

Secagem:

Ao toque: 2 horas

Total: 6 horas

Completa: 24 horas

Preparação de superfície:

Raspe para remover partes soltas . Lixe para a eliminar o brilho, impurezas e para uniformizar a superfície.

Superfície com graxa ou gordura: Limpe com sabão ou detergente neutro.

Superfície com mofo: Limpe com uma solução de 1/1 de água sanitária com água potável.

Nestes dois casos anteriores enxaguar e aguardar a secagem da superfície

Reboco novo: Aguardar a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.

Reboco fraco: Aguardar a secagem e cura. Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes diluído na proporção 2:1 com Aguarás Dacar

Advertência no uso e manuseio:

Manter a embalagem fora de alcance de crianças e animais.

Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.

Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados.

Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização.

Desempenho do produto:

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Este produto está classificado conforme norma 11702 de abril de 1992 da ABNT Tipo 4.1.6

Dacar Química do Brasil S/A

Rua Tavares Lyra, 2200.

São José dos Pinhais PR - CEP: 83065-180

Fone: 55 41 3382-3332 / Fax: 55 41 3382-3466

CGC(MF) 78.949.013/0001-07 Insc. Est. 105.065.12-46

www.dacar.ind.br dacar@dacar.ind.br