

BOLETIM TÉCNICO

Produto: ACRÍLICO STANDARD MEGA RENDIMENTO

Descrição.

O Acrílico Standard MEGA RENDIMENTO DACAR é uma tinta com grande consistência e alto poder de cobertura. Permite um excelente rendimento pela maior capacidade de diluição. É superior aos produtos convencionais, sem perder as suas características. Indicada para quem necessita de um bom desempenho em pinturas de paredes de alvenaria externa ou interna. Fácil aplicação, baixo respingo, excelente alastramento e resistente às ações de intempéries e mofo.

Composição Química.

Emulsão Acrílica Modificada, Pigmentos, Ativos Inertes, Cargas Mineraias, Coalescentes e Água.

Tonalidade de Cor.

Conforme o catálogo.

Aspecto do filme.

Fosco.

Características Técnicas.

Rendimento – até 380 m²/Lata/demão. Variando de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato.

Peso específico – 1,400 a 1,450 g/cm³

Sólidos por peso – 62%

Sólidos por volume – 52%

Viscosidade – 100/110 KU

Prazo de armazenagem/garantia.

Válido por 24 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.

Métodos de aplicação e diluição.

Pincel ou rolo: 60% de água em volume.

(Exemplo: 600 ml de água para 1 litro de tinta).

Secagem.

Intervalo entre demãos: 4 a 6 horas.

Final: 12 horas.

Preparação de superfície.

Raspe para remover partes soltas. Lixe para a eliminar o brilho, impurezas e para uniformizar a superfície.

Superfície com graxa ou gordura – Limpe com sabão ou detergente neutro.

Superfície com mofo – Limpe com uma solução de 1/1 de água sanitária com água potável.

Observação: Nestes dois casos anteriores enxaguar e aguardar a secagem da superfície.

Reboco novo – Aguardar a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.

Reboco fraco – Aguardar a secagem e cura. Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Base Água.

Imperfeições na superfície – corrigir com Massa Corrida Dacar (paredes internas) e Massa Acrílica Dacar (paredes externas e internas) ou em casos de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco aguardando a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.

Recomendamos 2 a 3 demãos de tinta sobre a superfície, porém dependendo do estado e do tipo de superfície pode ser necessário um número maior de demãos.

Para pinturas de cores claras sobre cores escuras, recomendamos a aplicação de Selador Acrílico Pigmentado e reduzir a diluição do produto.

Desempenho do produto.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante.

O desempenho do produto que V. Sa tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Este produto está classificado conforme norma NBR 15079 e 11702 de abril de 1992 da ABNT – Tipo 4.2.5

Dacar Química do Brasil S/A

Rua Tavares Lyra, 2200.

São José dos Pinhais PR - CEP: 83065-180

Fone: 55 41 3382-3332 / Fax: 55 41 3382-3466

CGC(MF) 78.949.013/0001-07 Insc. Est. 105.065.12-46

www.dacar.ind.br dacar@dacar.ind.br