

# BOLETIM TÉCNICO

## Produto: ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM

### Descrição:

Esmalte sintético ideal para superfícies externas e internas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria. Sua formulação é de alta qualidade, contém silicone, garantindo maior proteção e facilidade de limpeza, reduzindo a aderência de sujeira. Proporciona superior acabamento e super resistência ao intemperismo.

Fácil de aplicar, possui excelente poder de cobertura e rendimento, além de secagem rápida.

### Composição Química:

Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos especiais e solventes.

### Tonalidade de Cor.

Conforme o catálogo e disponíveis no Sistema Tintométrico Servcor

### Aspecto do filme:

Brilhante, Acetinado e Fosco.

### Características Técnicas:

Rendimento: 35 a 45 m<sup>2</sup>/galão/demão. Variando de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato.

Peso específico: 1,060 a 1,100 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos por peso: 49%

Sólidos por volume: 45%

Viscosidade: 80/90 KU

### Prazo de armazenagem/garantia:

Válido por 48 meses após a data de fabricação. Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.

### Métodos de aplicação e diluição:

Pincel ou rolo de espuma: Diluir com 10 % com Aguarrás Dacar ( 011.999 )

Pistola: Diluir até 30 % com Aguarrás Dacar ( 011.999 )

### Secagem:

Ao toque: 4 a 6 horas

Entre as demãos: 10 horas

Total: 24 horas

### Preparação de superfície:

Raspe para remover partes soltas. Lixe para a eliminar o brilho, impurezas e para uniformizar a superfície.

Superfície com graxa ou gordura: Limpe com sabão ou detergente neutro.

Superfície com mofo: Limpe com uma solução de 1/1 de água sanitária com água potável.

Observação: Nestes dois casos enxaguar e aguardar a secagem da superfície.

### Advertência no uso e manuseio

Manter a embalagem fora de alcance de crianças e animais.

Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.

Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados.

Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização.

### Desempenho do produto:

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante.

O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Este produto está classificado conforme norma 11702 de abril de 1992 da ABNT Tipo 4.2.1 para brilhante, 4.2.3 para acetinado e fosco.

## Dacar Química do Brasil S/A

Rua Tavares Lyra, 2200.

São José dos Pinhais PR - CEP: 83065-180

Fone: 55 41 3382-3332 / Fax: 55 41 3382-3466

CGC(MF) 78.949.013/0001-07 Insc. Est. 105.065.12-46

www.dacar.ind.br dacar@dacar.ind.br