

BOLETIM TÉCNICO

Produto: AGUARRÁS DACAR

Descrição:

Solvente à base de Hidrocarboneto Alifático, límpido, de ampla faixa de destilação e bom poder de solvência, recomendado especialmente para tintas a óleo, esmalte sintético, proporcionando alto brilho e rápida secagem. Não contém benzeno

Composição Química:

Hidrocarbonetos alifático.

Tonalidade de Cor.

Transparente e incolor.(cor Saybolt 25)

Aspecto do filme:

Fosco.

Características Técnicas:

Peso específico 0,773 g/cm³

Faixa de destilação 760 mm Hg

Ponto de anilina 58 °C

Ponto de fulgor 38 °C

Prazo de armazenagem/garantia:

Válido por 36 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.

Preparação de superfície:

A superfície a ser pintada deve estar limpa e seca, lisa e nivelada, isenta de partículas soltas, óleo ou graxa.

Madeira: Lixar a superfície. Remover o pó com pano úmido.

Advertência no uso e manuseio.

Produto inflamável.

Não ingerir e evitar inalação de vapores.

Mantem a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor.

Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.

Observação: em caso de contato com os olhos, irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provoque vômito.

Procure auxílio médico, informando o tipo de produto.

Desempenho do produto:

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante.

O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Dacar Química do Brasil S/A

Rua Tavares Lyra, 2200.

São José dos Pinhais PR - CEP: 83065-180

Fone: 55 41 3382-3332 / Fax: 55 41 3382-3466

CGC(MF) 78.949.013/0001-07 Insc. Est. 105.065.12-46

www.dacar.ind.br dacar@dacar.ind.br