

BOLETIM TÉCNICO

Produto: TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA

Descrição:

Textura Acrílica Rústica é indicada para uso em superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente e pinturas sobre PVA e Acrílico. A Textura Acrílica Rústica possui característica hidrorrepelente, com grande resistência à alcalinidade e abrasão.

Composição Química:

Resina à base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos, cargas minerais inertes, aditivos e água.

Tonalidade de Cor:

Branca, Natural e disponível no sistema tintométrico Servcor.

Características Técnicas:

Rendimento: 8 a 16 m² /Lata/demão. Variando de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato.

Peso específico: 1,86 g/cm³

Sólidos por peso: 70%

Sólidos por volume: 58%

Prazo de armazenagem/garantia:

Válido por 12 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.

Métodos de aplicação e diluição:

Desempenadeira: Não necessita de diluição.

Secagem:

Intervalos entre demãos: 2:00 horas.

Final: 12:00 horas.

Cura total: 5 dias

Preparação de superfície:

Raspe para remover partes soltas: Lixe para a eliminar o brilho, impurezas e para uniformizar a superfície.

Superfície com graxa ou gordura: Limpe com sabão ou detergente neutro.

Superfície com mofo: Limpe com uma solução de 1/1 de água sanitária com água potável.

Nestes dois casos anteriores enxaguar e aguardar a secagem da superfície.

Reboco novo: Aguardar a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.

Reboco fraco: Aguardar a secagem e cura. Aplicar uma demão de Fundo Preparador de paredes diluído na proporção 2:1 com aguarrás Dacar.

Advertência no uso e manuseio:

Manter a embalagem fora de alcance de crianças e animais.

Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.

Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados.

Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização.

Desempenho do produto:

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante.

O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Este produto está classificado conforme norma 11702 de abril de 1992 da ABNT Tipo 4.2.6

Dacar Química do Brasil S/A

Rua Tavares Lyra, 2200.

São José dos Pinhais PR - CEP: 83065-180

Fone: 55 41 3382-3332 / Fax: 55 41 3382-3466

CGC(MF) 78.949.013/0001-07 Insc. Est. 105.065.12-46

www.dacar.ind.br dacar@dacar.ind.br