

**Produto**

**VERNIZ MARÍTIMO.**

**Classificação**

Conforme Norma NBR 16211:2013 e 11702 de julho de 2010 da ABNT – Tipo 4.3.1.2 - Linha PREMIUM

**Descrição**

Sua formulação é de boa qualidade, garantindo maior proteção e facilidade de limpeza, reduzindo a aderência de sujeira. Proporcionam superior acabamento e boa resistência ao intemperismo. Fácil de aplicar possui alto poder de cobertura e rendimento, além de secagem rápida. É oferecida no acabamento brilhante que destaca com nobreza as características da superfície pintada, com alta durabilidade e proteção.

**Indicação**

Ideal para superfícies de madeira, utilizado para realçar e proteger.

**PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS**

**Peso específico**

0,880 a 1,000 g/cm<sup>3</sup>

**VOC ( compostos orgânicos voláteis, com exceção da água)**

540 g/L

**Sólidos por peso ( NBR 15315)**

38 - 45 %

**Sólidos por volume**

31 - 35 %

**Ponto de Fulgor**

38°C

**Viscosidade ( CF4)**

120 "

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**Embalagem**

0,9 e 3,6 L.

**Acabamento**

Brilhante

**Composição Química**

Resina Alquídica de Soja, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos, aditivos especiais e Aguaras.

**Validade**

Válido por 36 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.

**DADOS DE APLICAÇÃO**

**Preparação de superfície**

Conforme a norma NBR 13245, a superfície deve estar limpa, firme, seca e isenta de poeira, graxa, mofo ou sabão. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até a perda de brilho. Não aplicar o produto sobre madeiras deterioradas e infectadas por fungos ou cupins. Raspe para remover partes soltas. Lixe para a eliminar o brilho, impurezas e para uniformizar a superfície.  
Superfície com mofo: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.

**Diluyente**

Aguarás Dacar

**Método de diluição**

Pincel ou rolo de espuma – Diluir com 10 a 20 % com Aguarás Dacar ( 011.999 )  
Pistola – Diluir até 30 % com Aguarás Dacar ( 011.999 )

**Número de demãos**

2 a 3 demãos, dependendo das condições da superfície pode ser necessário um número maior de demãos.

**Secagem ( NBR 15311)**

1 hora ao toque; 4 a 6 horas entre demãos; 24 horas final.

<b>Rendimento</b>	60 m2 /Galão 3,6L /demão. Variando de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato.
<b>Limpeza</b>	Limpe as ferramentas Aguarás Dacar

### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

#### Madeira

- Madeira Nova : Lixar a superfície para eliminação de farpas. Aplicar uma demão do verniz diluído 1:1 com Aguarás da Dacar a fim de nivelar a absorção entre as demãos.
  - Madeira (repintura): Lixar a superfície para eliminação de farpas e de pó.
  - Madeira Resinosa: Lavar a madeira com Thinner, aguardar a secagem e repetir o processo. Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.
- Madeiras com mofo: Lavar com uma solução de água sanitária na proporção 1:1 com água limpa, enxaguar e secar a superfície com um pano seco.

### OBSERVAÇÕES GERAIS

- Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais.
- Em caso de inalação, retire a vítima da área contaminada. Em contato com a pele e olhos, lave com água e sabão em abundância por 15 min (mínimo). Se ingerido, não provoque vômito; chamar / encaminhar ao médico.
- Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados.
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C e umidade superior a 85%.
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização.
- Não diluir o produto com Thinner pois a aplicação pode perder brilho. Utilize sempre o Aguarás Dacar.
- Ao transportar a embalagem deve-se tomar cuidado para que a mesma fique em pé e coberta durante todo o percurso evitando o tombamento do produto.
- A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Uma característica natural do esmalte sintético é a tendência de perda gradativa de brilho em ambientes externos e amarelecimento de tonalidades branca e gelo em superfícies internas, porém estas características não influenciam na resistência ou durabilidade da pintura.

### DESPENHO DO PRODUTO

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservada e utilizada de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto que V. Sa tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor

### CONTATOS

**Dacar Química do Brasil S/A**  
**R: Tavares Lyra, 2200. - São José dos Pinhais – PR - CEP: 83065-180**  
**Fone: (0xx41) 3382-3332 / Fax: (0xx41) 3382-3466**  
**dacar@dacar.ind.br**  
**Químico Responsável - Sérgio Françozi - CRQ-IX 09200428**

Revisado em

18/05/2017

