

Produto	FUNDO ZARCÃO LARANJA
Classificação	Conforme Norma NBR 11702 de julho de 2010 da ABNT – Tipo 4.1.1.2
Descrição	Fundo anticorrosivo laranja fosco, específico para proteção.
Indicação	Ideal para superfícies metálicas ferrosas em geral, tais como grades, esquadrias, portões, etc.

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Peso específico	1,270 a 1,300 g/cm ³
VOC (compostos orgânicos voláteis, com exceção da água)	490,0 g/L
Sólidos por peso	61 - 60 %
Sólidos por volume	45 - 41 %
Ponto de Fulgor	38°C
Viscosidade	75 - 80 UK

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Embalagem	0,9 e 3,6 L.
Acabamento	Fosco
Composição Química	Resina Alquídica, cargas minerais, aditivos especiais e solventes alifáticos
Validade	valido por 36 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.

DADOS DE APLICAÇÃO

Preparação de superfície	Conforme a norma NBR 13245, a superfície deve estar limpa, firme, seca e isenta de poeira, graxa, mofo ou sabão. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até a perda de brilho. Não aplicar o produto sobre madeiras deterioradas e infectadas por fungos ou cupins. Raspe para remover partes soltas. Lixe para a eliminar o brilho, impurezas e para uniformizar a superfície. Superfície com mofo: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.
Diluyente	Aguarrás Dacar
Método de diluição	Pincel ou rolo de espuma – Diluir com 20 % com Aguarrás Dacar (011.999) Pistola – Diluir até 30 % com Aguarrás Dacar (011.999)
Número de demãos	1 demão, dependendo das condições da superfície pode ser necessário um número maior de demãos.
Secagem	1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; 24 horas final.
Rendimento	até 48 m ² /Galão 3,6L /demão. variando de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato.
Limpeza	Limpe as ferramentas com Aguarrás Dacar

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

• Lixar até a remoção de brilho, remover o pó. Nas partes com possíveis problemas (bolhas ou imperfeições) remova a pintura e passar novamente o produto.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais.
- Em caso de inalação, retire a vítima da área contaminada. Em contato com a pele e olhos, lave com água e sabão em abundância por 15 min (mínimo). Se ingerido, não provoque vômito; chamar / encaminhar ao médico.
- Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados.
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C e umidade superior a 85%.
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização.
- Não diluir o produto com Thinner pois a aplicação pode perder brilho. Utilize sempre o Aguarás Dacar.
- Ao transportar a embalagem deve-se tomar cuidado para que a mesma fique em pé e coberta durante todo o percurso evitando o tombamento do produto.
- A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Uma característica natural do esmalte sintético é a tendência de perda gradativa de brilho em ambientes externos e amarelecimento de tonalidades branca e gelo em superfícies internas, porém estas características não influenciam na resistência ou durabilidade da pintura.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservada e utilizada de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto que V. Sa tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor

CONTATOS

Dacar Química do Brasil S/A
R: Tavares Lyra, 2200. - São José dos Pinhais – PR - CEP: 83065-180
Fone: (0xx41) 3382-3332 / Fax: (0xx41) 3382-3466
dacar@dacar.ind.br
Químico Responsável - Sérgio Françozi - CRQ-IX 09200428

Revisado em

18/05/2017